Hygiene-Voranstrich H 491

Produktbeschreibung

Hygiene-Voranstrich ist ein dünnflüssiges Gemisch spezieller Normbitumen und organischer Lösungsmittel.

Anwendungsgebiete:
Hygiene-Voranstrich dient als Haftvermittler für nachfolgende bituminöse Deckanstriche wie Siloanstrich H 499 und Silolack 100 °C in Futtermittelsilos, Kartoffelsäuregruben und Güllegruben.

Verarbeitung:
Hygiene-Voranstrich ist ein kalt streich- oder spritzbarer Anstrich. Der Untergrund muss vollkommen trocken sein. Der Auftrag von nachfolgenden Deckschichten setzt die Austrocknung des Voranstriches voraus. Bei der Verarbeitung des Anstriches ist für Frischluft zu sorgen.

Keine Verarbeitung bei offener Flamme!

Verarbeitungstemperatur:
Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.

Trockenzeit:
Ca. 3 Std. gut durchtrocknen lassen, hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

Lagerung:
Im original verschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig
Nicht frostempfindlich.

Verbrauch:
Für einen Anstrich ca. 0,3 l/m²

Gebindegrößen: 30 und 200 Liter

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestr. 11 / Am Bahnhof
04774 Dahlen/ Sa.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95
Fax (03 43 61) 6 39 27
E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de