# Heveasol – Silolack S 100 °C

## Produktbeschreibung

**Heveasol – Silolack S 100°C** ist ein lösungsmittelhaltiger bituminöser Schutz und Erhaltungsanstrich der Landwirtschaft für Silos, Behälter, Tanks, Lagerräume sowie Gruben zur Aufnahme von Silagen, wie Grünfutter, Kartoffeln etc., Abwässer, wie Gülle und Jauche.

### Eigenschaften:

- phenolfrei, physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksfrei
- hitzebeständig > 100°C, kein Abblättern und Verspröden
- witterungsbeständig und wasserabweisend
- beständig gegen Laugen, verdünnte Säuren, Salze und andere im Erdreich vorkommenden natürlichen aggressiven Stoffen sowie Rauchgasen und Dämpfen
- gebrauchsfertig, kalt verarbeitbar
- streich-, roll- und airless-spritzbar, schnelltrocknend, nicht klebend

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken und frostfrei, frei von Mörtelresten, Grat und Kiesnestern sein. Geeignete Untergründe sind Beton, Mauerwerk, Metall sowie Flächen mit alten Bitumenanstrichen. Keine Verunreinigung durch Fette, Öle, Schmutz usw.; Mauerwerksfugen sind voll und bündig zu verfugen. Metallflächen sind zu entrosten und mit Mennige zu grundieren. Porige Untergründe und Mauerwerk sind mit Mörtel der Gruppe II/III zu ebenen und abzureiben. Bei neuen Silos sollte in Anlehnung an DIN 18195 Teil 4 und AIB DS 835 Nr. 16 Abs. 48 ein Voranstrich erfolgen. Dieser dient einer besseren Haftung und Tiefenwirkung nachfolgender Deckanstriche. Wir empfehlen Heveasol - Bitumen – Voranstrich. Bei alten bitumenbeschichteten Silos etc. kann ein Voranstrich entfallen. Silolack S 100 °C ist gebrauchsfertig und wird mit geeigneten Spritzgeräten aufgetragen. Jeder Auftrag muss gut durchgetrocknet sein, bevor ein nächster aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen 2 Aufträgen ca. 12 Stunden. Nicht bei Regen und Lufttemperatur unter + 5 °C verarbeiten. Bei neuen Silos etc. ist die erforderliche Auftragsmenge (DIN 18195, Teil 4, Absch.7, Teil 3) in 3 Arbeitsgängen aufzutragen (mittlere Schichtdicke 1 mm). Bei alten bitumenbeschichteten Silos etc. reicht in der Regel ein Auftrag mit Heveasol - Silolack S 100 °C.

**Der Eignungsnachweis der physiologischen Unbedenklichkeit für den genannten Anwendungszweck liegt vom Veterinär–und Lebensmitteluntersuchungsamt vor.**

### Verbrauch:

Je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes je Anstrich

- auf Beton, Mauerwerk, u.ä.: ca. 0,25 – 0,35 l/m²
- auf Holz: ca. 0,15 – 0,20 l/m².

### Lagerung:

In original verschlossenen Gebinden unbegrenzt lagerfähig.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestr. 11 / Am Bahnhof
04774 Dahlen/ Sa.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95
Fax (03 43 61) 6 39 27
E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de