



Bitumen-Heißklebmasse U 134

Produktbeschreibung

Bitumen-Heißklebmasse U 134 ist eine Mischung aus Oxidationsbitumen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Anwendungsgebiete:

Bitumen-Heißklebmasse U 134 ist zur Heißverklebung von Dämmschichten bis zur Neigung von 10%, von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen über 50% Dachneigung sowie zur Verklebung bituminöser Gewebe und Glasvliesbahnen geeignet. Zur Abdichtung für Bauwerke und für Sperrmaßnahmen gegen Erdfeuchtigkeit, bei nicht unterkellerten Bauwerken anwendbar.

Verarbeitung:

Bitumen-Heißklebmasse U 134 über 150°C erhitzen und anschließende Abdichtungsarbeiten durch vollflächiges Auftragen im Streich- bzw. Gieß- und Einrollverfahren durchführen. Überhitzungen wegen Qualitätsminderung vermeiden. Der Untergrund aus Beton oder Mauerwerk muss vor dem Aufstrich abgetrocknet sein. Zur Haftverbesserung ist Heveasol-Bitumen-Voranstrich erforderlich.

Bei Abdichtungen für nicht unterkellerte Gebäude sind zwei Deckaufstriche erforderlich, die Endschichtdicke muss im Mittel 2,5 mm betragen und darf an keiner Stelle weniger als 1,5 mm dick sein.

Lagerung:

Vor Nässe und groben Verunreinigungen geschützt lagern.

Verbrauch:

für Dachbahnen	ca. 1,0 kg/m ²
für Dämmplatten	ca. 1,8 kg/m ²
für Feuchtigkeitssperren	ca. 2,5 kg/m ²

Gebindegrößen:

13 kg -14,5 Pappgebinde . silikoniert.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.